

## SHOP PRIMER UN COMPONENTE

<b>Тип продукта</b>	Грунтовка фосфатирующая, которая содержит смолы поливинилбутирала
<b>Рекомендованное использование</b>	Антикоррозийная грунтовка, с адгезией к поверхностям стали, из легких сплавов, оцинкованных, и в целом, к поверхностям с низкой или сложной адгезией.
<b>Свойства</b>	Отличная сила сцепления Повторная покраска любым качеством, даже полиуретанами и эпоксидными смолами, за исключением хлорированного каучука Быстрая сушка Выдерживает температуры 200-250°C



### Характеристики поставки

	<b>Норматив</b>	<b>Заданный</b>
Цвет	UNE EN ISO 3668	Разные цвета
Блеск (геометрия 60°)		Матовый (<10%)
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.05+/-0.05
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	35% ± 3
Твердые вещества в Объеме (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	23% ± 3
Теоретическая продуктивность (м²/л)	UNE 48 282-94	11.5 м²/л. (слой 20 микронов)
Хранение и стабильность в упаковке	UNE 48 083-92	6 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Сохранять в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C

### Рекомендации по применению

Оборудование для нанесения	Аэрограф распылитель и пистолет безвоздушный
Насадка для пульверизации	Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации выбираются в зависимости от вида детали
Растворитель для нанесения	Ссылка: .9749
Рекомендованная толщина слоя	10-20 микронов
Нанесение на	Легкие сплавы и холоднокатаная сталь. Чистые и обезжиренные поверхности

### Сушка / Полимеризация

Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.)	UNE 48301	На касание: <?1>-<?2> часов.
----------------------------------	-----------	------------------------------

### Физико химическое сопротивление

Образцы для испытаний		Холоднокатаная сталь 0.5 мм
Толщина сухой пленки	UNE-EN ISO 2808	15-20 микронов
Адгезия	UNE-EN ISO 2409	100%. (Gt0)

### Комментарии

Смотрите общие условия  
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Применять при хорошем обновлении воздуха.  
Не сохранять в открытой или начатой таре.  
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

### Заметка

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 13-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.*