

## BARNIZ ACRILICO METALES 180

<b>Тип продукта</b>	Лак на основе модифицированных акриловых смол
<b>Рекомендованное использование</b>	Прозрачный лак протектор черных металлов и легких сплавов
<b>Свойства</b>	<p>Быстрота высыхания</p> <p>Отличная сила сцепления</p> <p>No recomendado para exterior</p>



### Характеристики поставки

	<b>Норматив</b>	<b>Заданный</b>
Цвет	UNE EN ISO 3668	Бесцветный
Блеск (геометрия 60°)	UNE EN ISO 2813	Яркий
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.88+/-0,05
Твердые вещества в Объем смеси (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	14% ± 1
Теоретическая продуктивность смеси (м <sup>2</sup> /л)	UNE 48 282-94	9.3 м <sup>2</sup> /л. (слой 15 микронов)
Хранение и стабильность в упаковке	UNE 48 083-92	9 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Сохранять в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C

### Рекомендации по применению

Оборудование для нанесения	Аэрограф распылитель и пистолет безвоздушный
Насадка для пульверизации	Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации выбираются в зависимости от вида детали
Растворитель для нанесения	Ссылка: .9749
Рекомендованная толщина слоя	10-20 микронов
Нанесение на	Сталь, чистая и / или обезжиренная

### Сушка / Полимеризация

Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.)	UNE 48301	30 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сушка для физических испытаний		15 дней
Сушка для химических испытаний		15 дней

### Комментарии

Смотрите общие условия

Применять продукт тогда, когда использование и отверждение будут проходить при температурах выше 10°C. В свою очередь, температура краски должна также быть выше граничного значения.

Очень важно обеспечить хорошую вентиляцию при использовании в закрытых помещениях и при последующей полимеризации.

Не сохранять в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Применять при хорошем обновлении воздуха.

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

### Заметка

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 06-09-2017 (3) Этот документ отменяет все предыдущие.*