

## NITROBARP 503



<b>Описание продукта</b>	Финишное покрытие нитроцеллюлозное прозрачное на основе растворителя
<b>Свойства</b>	Быстрая сушка Шелковое касание
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт предназначен для обработки открытых пор, придает древесине естественный вид.
<b>Certificados</b>	<a href="#">Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA</a>



### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	20%+-2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	33+-3
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.915+/-0.010
Блестящий (угол 60°)		Матовый, полуматовый и полу глянцевый

### Характеристики Смесь

Растворитель	Ссылка: .9140
--------------	---------------

### Характеристики применение

Система Использования	Распылитель краски, airless и станок для нанесения покрытий
Нанесение на	Нитроцеллюлозные или полиуретановые подложки, хорошо отшлифованные и освобожденные от пыли.
Рекомендованная толщина слоя	120-150 гр/м <sup>2</sup>
Сухой для пыли	10 до 20 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	20 до 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Которым можно использовать	2 - 3 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий
Полное затверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для второго слоя от 5 - 6 часов

### Комментарии в отношении процесса использования

Если при нанесении температура окружающей среды повышена или влажно, используйте DILUYENTE RETARDANTE POLIURETANOS D-61.

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем обновлении воздуха.

Не сохранять в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Сохранят в недоступном для детей месте.

### Примечание

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 22-12-2010 Этот документ отменяет все предыдущие.*