



<b>Descripción Producto</b>	Краска металлическая и декоративная на основе модифицированных алкидных смол и пигментов высокой стойкости
<b>Сертификаты</b>	Clasificación categoría i) de Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente, según norma UNE 48613:2014 y UNE 48316:2014/1M:2015
<b>Carta de Colores</b>	OXIFER



**Технические характеристики**

Цвет	Серый средней насыщенности, зеленый, черный и цвета
Вид	Атласная металлическая
Сухой на ощупь	5 - 6 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий
Повторная покраска	Через 24 часов
Продуктивность	10 - 12 м <sup>2</sup> /л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Растворитель	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Хранение	Лучше использовать до 1 лет, в оригинальной упаковке при нормальной температуре и нормальном уровне влажности.

**Свойства**

- Простота применения
- Способность заполнения
- Покрытие
- Закрепитель адгезийные, долговременные, антикоррозийные и эластичные
- Цвета без изменений
- Стойкий под открытым небом

**Применение**

Подходит для декорировать и защищать и придать вид металла, схожего с ковкой из внутренние и внешние поверхности и двери, перила, ограды, балконы, ворота.

**Способ использования**

- Хорошо перемешать содержание контейнера
- Наносить тонкими слоями и равномерными и хорошо растянутыми
- В щетка и валик: так, как написано на контейнере или развести с DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- В аэрограф распылитель и airless: подогнать до вязкости с DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

**Подготовка поверхностей**

- На поверхности без покраски: Шлифовать, чистить и удалить пыль, жир, масла, ржавчину, воски, маленькие дефекты, и т.д. ...
- На поверхности со старыми красками: Удалить краску в плохом состоянии и дальше действовать как в случае некрашенных поверхностей
- По железо и сталь применять MINIO SINTETICO NARANJA или IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
- По гальванизированные и легкие металлы применять IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
- Нанести в дальнейшем минимум два слоя продукта и оставляя время перекраски между слоями

**Другие данные**

Упаковка	0.375L, 0.750L, 4L
----------	--------------------

COVS GR/L

338

**Комментарии**

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Не сохранять в открытой или начатой таре.

Применять при хорошем обновлении воздуха.

**Примечание**

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 18-07-2017 Этот документ отменяет все предыдущие.*