

THERMOBARP E 600 GRIS OSCURO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Тип продукта | Краска на основе модифицированных смол, устойчивых к высоким температурам |
| Рекомендованное использование | Противотепловая обработка для зон, где необходимо поддерживать температуру до 600 °C |
| Свойства | Простота применения Непосредственное применение по стали |



Характеристики поставки

| | Норматив | Заданный |
|--|-------------------------|--|
| Цвет | UNE EN ISO 3668 | Черный |
| Блеск (геометрия 60°) | | Матовый (<10%) |
| Удельный вес (кг/л) | UNE EN ISO 2811-1 | 1.12+/-0.05 |
| Твердые вещества в Весе (%) | UNE EN ISO 3251 | 42% ± 3 |
| Твердые вещества в Объеме (%) | UNE 48090-82 (ISO 3233) | 25% ± 3 |
| Теоретическая продуктивность (м ² /л) | UNE 48 282-94 | 8.5 м ² /л. (слой 30 микронов) |
| Хранение и стабильность в упаковке | UNE 48 083-92 | 9 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Сохранять в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C |

Рекомендации по применению

| | |
|------------------------------|--|
| Оборудование для нанесения | Аэрограф распылитель и пистолет безвоздушный |
| Насадка для пульверизации | Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации выбираются в зависимости от вида детали |
| Растворитель для нанесения | Ссылка: .9310 |
| Рекомендованная толщина слоя | 20-30 микронов |
| Нанесение на | Сталь, чистая и / или обезжиренная |

Сушка / Полимеризация

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.) | UNE 48301 | На касание: 1-2 часов. |
| Принудительная сушка в печи | Выборочно | 20-30 минут (140-160°C) |
| Сушка для физических испытаний | | 15 дней |
| Сушка для химических испытаний | | 15 дней |

Комментарии

Смотрите общие условия
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Применять при хорошем обновлении воздуха.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Заметка

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 28-01-2015 (2) Этот документ отменяет все предыдущие.

