

DUALSINT 235

Тип продукта	Однослойная краска на основе модифицированных алкидных смол.
Рекомендованное использование	Защита и украшение металлических структур
Свойства	Быстрая сушка Хорошее удерживание яркости и цвета Превосходные показатели прочности, эластичности и эстетического вида.



Характеристики поставки

	Норматив	Заданный
Цвет	UNE EN ISO 3668	Смотри карту цветов
Блеск (геометрия 60°)	UNE EN ISO 2813	Согласно заказу
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.2+/-0.1
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	53% ± 3
Твердые вещества в Объемe (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	40% ± 3
Теоретическая продуктивность (м ² /л)	UNE 48 282-94	7-8 м ² /л (слой 50 микронов)
Хранение и стабильность в упаковке	UNE 48 083-92	9 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Сохранять в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C

Рекомендации по применению

Оборудование для нанесения	Аэрограф распылитель и пистолет безвоздушный
Насадка для пульверизации	Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации выбираются в зависимости от вида детали
Растворитель для нанесения	Ссылочный номер: .9310
Рекомендованная толщина слоя	40-60 микронов
Нанесение на	Сталь: нормальная среда: чистая и обезжиренная. Среда средне агрессивна обработанная Sa 2 1/2. Чистые и обезжиренные поверхности

Сушка / Полимеризация

Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.)	UNE 48301	На касание: 1-2 часов.
Принудительная сушка в печи	Выборочно	15-20 минут (60-70°C)
Сушка для физических испытаний		15 дней
Сушка для химических испытаний		15 дней

Комментарии

Смотрите общие условия
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Применять при хорошем обновлении воздуха.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Заметка

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим

причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 09-04-2013 (2) Этот документ отменяет все предыдущие.